Yapı kimyasalları · Seri: Astarix

Astarix Kristal Su Geçirimsizlik Katkısı

Beton ve şap karışımına eklenen kristal oluşturucu katkı. Temel, depo ve bodrumlarda betonu kendi içinde yalıtır.

Astarix Katkı, beton karışımına eklendiğinde kılcal boşluklarda kristal büyüterek betonun su geçirimsizliğini artırır. Kristaller sonradan oluşan 0,4 mm'ye kadar kılcal çatlakları da kendiliğinden kapatabilir.

Teknik veriler

Sarfiyat	5 cm şap için ~1,0 kg/m² (çimento ağırlığının %1–2'si)
Kuruma	Betonla birlikte kürlenir
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	30 kg bidon
Renk	Gri toz
Raf ömrü	12 ay

Kullanım alanları

- Temel ve perde betonu
- Su deposu ve arıtma
- Teras eğim şapı

Uygulama

1. Dozaj çimento miktarına göre hesaplanır.
2. Katkı karışım suyunun bir kısmıyla bulamaç yapılarak eklenir.
3. Beton en az 3 dakika karıştırılır.
4. Döküm sonrası en az 7 gün nemli kür uygulanır.

DEMO