Su yalıtımı · Seri: Bitüra

Bitüra P4 Polyester Keçeli Membran

4 mm, polyester keçe taşıyıcılı, APP modifiyeli bitümlü membran. Teras ve temelde çift kat sistemin ana katmanı.

Bitüra P4, yüksek yırtılma ve delinme dayanımı sağlayan polyester keçe taşıyıcı üzerine APP (ataktik polipropilen) ile modifiye edilmiş bitümden üretilir. Şalümo ile yapıştırılır; teraslarda, temel altı ve perde duvarlarda çift kat sistemin alt ya da üst katı olarak kullanılır.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,12 m²/m² (bindirme dahil, her kat için)
Kuruma	Soğuduktan hemen sonra üzerinde yürünebilir
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C (uygulama ortamı)
Ambalaj	10 m² rulo (1 × 10 m)
Renk	Siyah, alt yüzey PE film
Raf ömrü	Dik ve kuru ortamda 12 ay
Kalınlık	4 mm
Taşıyıcı	Polyester keçe 180 g/m²
Soğukta bükülme	−10 °C
Çekme dayanımı (boyuna)	≥ 700 N/5 cm

Kullanım alanları

- Teras ve düz çatılar
- Temel altı ve perde duvarlar
- Islak hacim döşemeleri (şap altı)
- Bahçe ve otopark üstü döşemeler

Uygulama

1. Yüzey süpürülür, gevşek parçalar ve keskin çıkıntılar alınır; şap nemi %4'ün altında olmalıdır.
2. Astarix bitümlü astar yaklaşık 0,3 kg/m² sürülür ve tamamen kuruması beklenir.
3. Parapet köşelerine pah yapılır; süzgeç ve baca çevreleri takviye parçalarıyla önceden hazırlanır.
4. Rulolar şalümoyla ısıtılarak serilir: boyuna 10 cm, enine 15 cm bindirme bırakılır.
5. Bindirmelerde 5–10 mm bitüm taşması kontrol edilir; ikinci kat yarım rulo kaydırılarak serilir.
6. Parapette membran en az 20 cm yukarı dönülür ve üstten alüminyum profil ile mastikle sabitlenir.