Su yalıtımı · Seri: Bitüra

Bitüra SBS −20 Elastomerik Membran

−20 °C'de çatlamayan, yüksek uzamalı SBS membran. Soğuk iklim, hareketli döşeme ve dilatasyon bölgeleri için.

Bitüra SBS −20, elastomerik polimerle modifiye edilmiş bitüm sayesinde düşük sıcaklıkta esnekliğini korur. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki çatılarda, büyük açıklıklı sanayi döşemelerinde ve dilatasyon detaylarında tercih edilir.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,12 m²/m² (bindirme dahil)
Kuruma	Soğuduktan hemen sonra
Uygulama sıcaklığı	0 °C / +35 °C
Ambalaj	10 m² rulo (1 × 10 m)
Renk	Siyah
Raf ömrü	12 ay
Kalınlık	4 mm
Soğukta bükülme	−20 °C
Kopma uzaması	≥ %40 (taşıyıcıyla)

Kullanım alanları

- Soğuk iklim bölgelerindeki çatılar
- Dilatasyon ve hareketli bölgeler
- Sanayi yapısı düz çatıları

Uygulama

1. Yüzey süpürülür, gevşek parçalar ve keskin çıkıntılar alınır; şap nemi %4'ün altında olmalıdır.
2. Astarix bitümlü astar yaklaşık 0,3 kg/m² sürülür ve tamamen kuruması beklenir.
3. Parapet köşelerine pah yapılır; süzgeç ve baca çevreleri takviye parçalarıyla önceden hazırlanır.
4. Rulolar şalümoyla ısıtılarak serilir: boyuna 10 cm, enine 15 cm bindirme bırakılır.
5. Bindirmelerde 5–10 mm bitüm taşması kontrol edilir; ikinci kat yarım rulo kaydırılarak serilir.
6. Parapette membran en az 20 cm yukarı dönülür ve üstten alüminyum profil ile mastikle sabitlenir.

DEMO