Su yalıtımı · Seri: Çimpro

Çimpro 2K Esnek Su Yalıtımı

İki bileşenli, polimer modifiyeli çimento esaslı esnek su yalıtımı. Islak hacim, balkon ve depolarda seramik altı.

Çimpro 2K, çimento esaslı toz bileşen (A) ile akrilik polimer sıvı bileşenin (B) karıştırılmasıyla hazırlanan esnek bir su yalıtım harcıdır. Kılcal çatlakları köprüler, beton ve sıvaya güçlü yapışır, üzerine doğrudan seramik uygulanabilir.

Teknik veriler

Sarfiyat	2,5–3,5 kg/m² (iki kat, ~2 mm)
Kuruma	Üzerine kat 4–6 sa, seramik 24 sa, su teması 7 gün
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	30 kg set (22,5 kg toz + 7,5 kg sıvı)
Renk	Gri
Raf ömrü	Kuru ortamda 12 ay
Çatlak köprüleme	≥ 0,75 mm
Yapışma dayanımı	≥ 0,5 N/mm²

Kullanım alanları

- Banyo ve mutfak zemin-duvar
- Balkon ve teraslar (seramik altı)
- Süs havuzu ve yangın depoları
- Perde duvar iç yüzeyi

Uygulama

1. Yüzey yağ, kalıp yağı ve toz kalıntılarından arındırılır; uygulama öncesi mat nemli hâle getirilir.
2. Bileşenler düşük devirli mikserle 3 dakika, topaksız kıvama gelene kadar karıştırılır.
3. Duvar-döşeme köşelerine su tutucu bant ilk katın içine gömülerek yerleştirilir.
4. Birinci kat fırça ya da mala ile uygulanır; ikinci kat 4–6 saat sonra dik yönde sürülür.
5. Yüzey 3 gün su temasından ve doğrudan güneşten korunur; seramik 24 saat sonra yapıştırılabilir.

DEMO