Su yalıtımı · Seri: Çimpro

Çimpro Negatif Yön Su Yalıtım Harcı

Rutubet ve sızıntı suyuna karşı iç yüzeyden uygulanan, sülfata dayanıklı yalıtım harcı. Tuğla ve briket duvarlarda da etkili.

Çimpro Negatif, dış yüzeyine ulaşılamayan bodrum ve zemin kat duvarlarında, içeriden uygulanarak nemin mekâna geçişini durduran, yüksek yoğunluklu çimento esaslı bir yalıtım harcıdır.

Teknik veriler

Sarfiyat	2,0–3,0 kg/m² (iki kat)
Kuruma	Üzerine kat 6 sa, sıva 3 gün sonra
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +30 °C
Ambalaj	25 kg torba
Renk	Gri
Raf ömrü	12 ay

Kullanım alanları

- Rutubetli bodrum duvarları
- Zemin kat duvar dipleri
- Eski taş ve tuğla yapılar

Uygulama

1. Yüzey yağ, kalıp yağı ve toz kalıntılarından arındırılır; uygulama öncesi mat nemli hâle getirilir.
2. Bileşenler düşük devirli mikserle 3 dakika, topaksız kıvama gelene kadar karıştırılır.
3. Duvar-döşeme köşelerine su tutucu bant ilk katın içine gömülerek yerleştirilir.
4. Birinci kat fırça ya da mala ile uygulanır; ikinci kat 4–6 saat sonra dik yönde sürülür.
5. Yüzey 3 gün su temasından ve doğrudan güneşten korunur; seramik 24 saat sonra yapıştırılabilir.

DEMO