Yapı kimyasalları · Seri: Fixor

Fixor C2TE Esnek Seramik Yapıştırıcısı

Yüksek performanslı, kaymayan, uzatılmış açık bekleme süreli yapıştırıcı. Büyük ebatlı seramik ve granit için.

Fixor C2TE, yüksek polimer katkısı sayesinde su yalıtım membranlarının, eski seramiğin ve ısıtmalı şapların üzerine güvenle seramik yapıştırmayı sağlar. Düşey yüzeylerde kayma yapmaz; uzun açık bekleme süresi büyük alanlarda rahat çalışma imkânı verir.

Teknik veriler

Sarfiyat	4–6 kg/m² (tarak dişine göre)
Kuruma	Açık bekleme 30 dk, derz 24 sa
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	25 kg torba
Renk	Gri, beyaz
Raf ömrü	12 ay
Sınıf	C2TE (EN 12004)
Çekme yapışma	≥ 1,0 N/mm²

Kullanım alanları

- Su yalıtımı üzeri seramik
- Büyük ebat seramik ve granit
- Seramik üzeri seramik

Uygulama

1. Yüzey sağlam, düzgün ve tozsuz olmalıdır; emici yüzeylere astar uygulanır.
2. Toz ürün temiz suya eklenip mikserle karıştırılır, 5 dakika dinlendirilip yeniden karıştırılır.
3. Taraklı mala ile yüzeye ve gerekirse seramiğin arkasına (çift taraflı) sürülür.
4. Seramik açık bekleme süresi içinde bastırılarak ve hafifçe kaydırılarak yerleştirilir.
5. Derz dolgusuna geçmeden önce en az 24 saat beklenir.