Yapı kimyasalları · Seri: Fixor

Fixor R4 Yapısal Onarım Harcı

Lif takviyeli, rötresiz R4 sınıfı onarım harcı. Pas nedeniyle dökülen beton, kolon ve kiriş onarımları için.

Fixor R4, donatı korozyonu nedeniyle kabuk atan beton yüzeylerin, balkon altlarının, kolon ve kirişlerin yapısal onarımı için geliştirilmiş yüksek dayanımlı bir harçtır. Rötre kompanzasyonu sayesinde onarım bölgesinde çatlak oluşmaz.

Teknik veriler

Sarfiyat	1 cm kalınlık için ~18 kg/m²
Kuruma	Üzerine kat 6 sa, nemli kür 3 gün
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +30 °C
Ambalaj	25 kg torba
Renk	Gri
Raf ömrü	12 ay
Sınıf	R4 (EN 1504-3)
Basınç dayanımı (28 gün)	≥ 45 MPa

Kullanım alanları

- Kolon, kiriş ve döşeme onarımı
- Balkon altı dökülmeleri
- Otopark ve köprü elemanları

Uygulama

1. Gevşek beton kırılır, kenarlar 90° açıyla kesilir.
2. Donatı pastan arındırılır, korozyon önleyici astar sürülür.
3. Yüzey mat nemli hâle getirilir.
4. Harç mala ile bastırılarak doldurulur ve perdahlanır.
5. 3 gün nemli kür uygulanır.

DEMO